

Brava Wand en Plafond

OMSCHRIJVING	Watergedragen muurverf voor binnen op basis van kunstharsdispersie.
GEBRUIKSDOEL	Het afwerken van schuurwerk, pleisterwerk, beton, metselwerk, gipsgebonden platen, gipskartonplaten, hardboard en zachtboard. Toe te passen op wanden en plafonds. Geschikt voor nieuwbouw en renovatie.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">• Na een maand schrobvast volgens EN13300, klasse 3• Dekkingsklasse volgens EN13300, klasse 2• Goed verwerkbaar• Verspuitbaar• Universeel toepasbaar• Hoog economisch rendement
KLEUREN EN GLANS	Wit en lichte kleuren. Mat.
VERPAKKING	Plastic emmer van 10 liter.
BASISGEGEVENS	Dichtheid : ca. 1,55 kg/dm ³ Percentage vaste stof : ca. 42 vol.% Vlampunt : niet van toepassing Droogtijden bepaald bij 23°C en een R.V. van 50% Droog na : ca. 1 uur Overschilderbaar na : ca. 4 uur
RENDEMENT	Afhankelijk van ondergrondsoort, ondergrondstructuur en applicatiemethode circa 7 m ² /liter.
ONDERGROND-CONDITIES	Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage max. 4%. Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max. 1% (gemeten met Tramex CME4 vochtmeter). Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.
VERWERKINGS-CONDITIES	Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan: - Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C. - Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. - De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen. - Goede ventilatie.

Brava Wand en Plafond

SYSTEMEN

Minerale ondergronden, licht tot matig zuigend

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementshuid verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij reparatiemiddel, bijvoorbeeld Brander Plast KV.
- Een laag Brander Haftgrund Dekkend aanbrengen (kleur afstemmen op de kleur van de afwerklaag).
- Afwerken met een laag Brava Wand en Plafond.
In verband met de dekking kan een extra afwerklaag noodzakelijk zijn.

Minerale ondergronden, licht tot sterk zuigend

Ook voor een licht tot matig zuigende ondergrond die licht poedert.

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementshuid verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij reparatiemiddel, bijvoorbeeld Brander Plast KV.
- Fixeren met Brander Haftgrund (voor verdunning zie kenmerkenblad).
- Afwerken met twee lagen Brava Wand en Plafond.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik goed oproeren.

Rol / kwast

- Verdunning : 0-5 vol.% leidingwater
- Werkwijze : Bij afwerking in één laag, een volle onverdunde laag aanbrengen.
In die gevallen dat in twee lagen moet worden afgewerkt, de eerste laag verdund aanbrengen (tot 5 vol.% leidingwater) en de tweede laag onverdund.

Airless-spuit

- Verdunning : 0-5 vol.% leidingwater
- Spuitopening : 0,015-0,017 inch
- Spuitdruk : ca. 160-200 bar.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met leidingwater.

VEILIGHEIDS- MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van Brava Wand en Plafond.

AANVULLENDE GEGEVENS

Belastbaarheid

Indien deze matte muurverf wordt toegepast op ondergronden binnen handbereik, kunnen door aanraking of reinigen glanzende plekken ontstaan.

Brava Wand en Plafond

HOUDBAARHEID Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 2 jaar.
Niet blootstellen aan direct zonlicht.

REFERENTIES	Informatieblad	nummer
	Toelichting op de Brander kenmerkenbladen	1390

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwproducten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.brander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwproducten is een merk van PPG.

september 2016
Pagina 3/3

vanzelfsprekend

